



Zwaluw® Tixophalte Wet

Bitumineuze lijm en afdichtingskit



Product omschrijving

Shell Tixophalte Wet is een professionele bitumineuze afdichtingskit en lijm met permanente flexibiliteit voor superieure kleefkracht. Tixophalte wet is een plasto-elastisch, neutraal doorhardend mastiek op basis van een (thixotropisch) hoogwaardige gemodificeerde bitumen/rubbercompositie en bevat additieven, vulmiddel en een niet-giftig en brandbaar oplosmiddel.

Voordelen

- Koud toepasbaar, klaar voor gebruik
- "Hecht en dicht af onder tal van verschillende omstandigheden"
- Zeer flexibel, zelfs indien koud
- Uitstekende hechting op bitumineuze materialen, beton, metalen, glas en de meeste kunststoffen
- Niet-giftig
- Hecht aan natte ondergronden (zelfs onderwater)

Applicaties

Shell Tixophalte Wet kan worden gebruikt voor het dichten van lekken en voor reparaties, zelfs op natte ondergronden. Hechting voor alle soorten dakvielt, inclusief APP- en SBS-gemodificeerde folies. Voor een waterdichte afwerking van overlappingsen, aansluitingen en voegen van dakranden, schoorstenen, lichtkoepels en doorvoeren voor afvoerpijpen. Voor het bevestigen van regenwaterafvoersystemen op het dak. Aansluiting van vochtwerende lagen en andere waterbestendige opstanden (bijv. binnenmuren). Bevestigen van

overlappingsen van dakvielt op opstaande buitenmuren.

Tixophalte wet kan worden aangebracht tussen +5°C en +40°C. Het wordt aanbevolen het aan te brengen op ondergronden die schoon, droog, stof- en vetvrij zijn en geen losse deeltjes bevatten. Voor bepaalde applicaties, in het bijzonder poreuze ondergronden, wordt aanbevolen een (bitumineuze) primer te gebruiken. Een hechtproef voor gebruik wordt aanbevolen. Tixophalte wet kan worden aangebracht met de hand of met een persluchtpistool. Als u de koker wilt gebruiken dient de aluminium verzegeling in het schroefgat aan de voorkant helemaal te worden geopend. De schroeftuit dient schuin te worden afgesneden zodat deze het formaat van de gewenste band Tixophalte wet heeft. Een schone tuit is belangrijk voor een uniforme dosis en een gladde afwerking. Teneinde een adequate hechting op een natte ondergrond te verkrijgen is het belangrijk dat de afstand tussen de ondergrond en de tuit zo klein mogelijk is en niet meer dan 3 mm, zodat de eerste hechting wordt verkregen door het water te verplaatsen. Als er persluchtpistolen worden gebruikt, dienen de zuiger en de cilinder goed te zijn ingevet. Tixophalte wet dient in stroken of puntsgewijs te worden aangebracht, zodat het oplosmiddel gemakkelijk kan verdampen. Zorg voor goede ventilatie tijdens het gebruik. Het uithardings tempo wordt beïnvloed door factoren als temperatuur, soort ondergrond, absorptiegedrag van de materialen en de toegepaste laagdikte van Tixophalte wet. Onmiddellijk na het aanbrengen van Tixophalte wet is de kleefkracht voldoende voor een geringe belasting. De maximale kracht wordt bereikt na het uitharden door verdamping van het oplosmiddel. De uiteindelijke kleefkracht is in hoge mate afhankelijk van het soort en de aard van de verbinding.

Aanvullende informatie

Applicatie temperatuur		+5°C till +25°C
Consistentie		Paste
Dichtheid		1,3 g/ml
Weerstand tegen vloeï		>90°C
Vorstbestendigheid gedurende transport		Till -15°C
Huidvorming		2 hours

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voordat u Shell Tixophalte Wet gaat gebruiken. Alle oppervlakken moet schoon en droog zijn en vrij van stof, vet en ander los materiaal. Grondig reinigen met behulp van



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Technische datasheet

Zwaluw® Tixophalte Wet

Bitumineuze lijm en afdichtingskit

een Zwaluw Cleaner en twee doeken. Neem contact op met Den Braven voor een goed advies. Handen reinigen met Zwaluw Handclean.

Reinig het oppervlak grondig met behulp van Zwaluw Cleaner (PDS 7.82).

Schoonmaken

Niet uitgehard materiaal en gereedschap kan gereinigd worden met behulp van Zwaluw Cleaner (PDS 7.82).

Kleuren

- Zwart

Verpakking

- Koker 310 ml
- Worst 1400 ml
- Worst 2800 ml

Houdbaarheid

Bewaren bij een temperatuur tussen +5 °C en +25 °C in de schaduw. Houdbaarheid van Shell Tixophalte Wet is 12 maanden indien bewaard zoals aanbevolen, in ongeopende, originele verpakking.

Gezondheid & veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de Den Braven websites.

Waarborg & garantie

Den Braven garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Den Braven. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Den Braven worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden veeleelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Den Braven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Den Braven

Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout

T +31 (0)162 491 000 | F +31 (0)162 451 217 | E info@denbraven.nl